


UNISYNT® DCD/R

Tanino sintético resínico para o recurtimento de couros.

Descrição:	Composto a base de dicianodiamida.
Aspecto:	Pó branco.
Teor de sólidos totais:	Mín. 88%
pH (sol. 10%):	5,0 – 8,0
Caráter iônico:	Aniônico
Solidez à luz e ao calor:	Excelente
Aplicação:	No recurtimento de couros ao cromo.
Propriedades:	<p>O UNISYNT® DCD/R é indicado para o recurtimento de couros de flor plena ou lixada, que requeiram boa retenção da gravação de estampa.</p> <p>Possui enchimento seletivo, melhorando especialmente as partes soltas da pele, bem como a firmeza da flor.</p> <p>O UNISYNT® DCD/R não enrug a flor, pois não é adstringente.</p> <p>Sua fórmula balanceada garante boa uniformidade dos tingimentos, ótima solidez a luz e ao envelhecimento.</p>
Sugestão de uso:	<p>Sugerimos aplicar o UNISYNT® DCD/R combinado com taninos vegetais, resinas acrílicas ou sintéticos das nossas linhas UNISYNT®, UNIPEL® ou UNIESP® conforme o artigo desenvolvido:</p> <ul style="list-style-type: none">💧 Vaqueta relax: 4,0 – 6,0% sobre o peso wet blue rebaixado.💧 Semicromo: 5,0 – 6,0% sobre o peso wet blue rebaixado.💧 Vaqueta Nubuck: 6,0 até 8,0% sobre o peso rebaixado.
Armazenagem:	<p>Quando o produto for mantido fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo, seco e sem temperaturas extremas, pode-se armazená-lo por 12 meses.</p> 
Embalagem:	Sacos com 25 Kg em pallets de 1.000 Kg.