

UNIPEL® DAC

Extrato vegetal de mimosa quimicamente modificado.

Descrição:	Tanino pirocatequínico combinado com ativos orgânicos de alto peso molecular.
Aspecto:	Pó castanho claro
Sólidos Totais:	>84%
pH (sol. 10%):	2,5 – 3,5
Caráter Iônico:	Aniônico
Adstringência:	Média
Estabilidade aos sais:	Excelente
Aplicação:	Curtimento e recurtimento de couros.
Propriedades:	<p>O UNIPEL® DAC é alternativa perfeita aos agentes curtentes vegetais para estofamento automotivo ou moveleiro. Este recurtente possui todas as propriedades de um tanino vegetal porém, sendo menos suscetível às manchas de ferro.</p> <p>O uso de UNIPEL® DAC no recurtimento de couros ao cromo, pode reduzir consideravelmente a formação de compostos de cromo hexavalente, oriundos de peroxidações orgânicas no uso dos artigos acabados.</p> <p>Por trata-se de um tanino vegetal modificado, o UNIPEL® DAC possui menor adstringência, o que proporciona melhores resultados de área e rendimento no corte das peças de couro.</p> <p>Trata-se de um tanino condensado, que apresenta resultados superiores quanto à firmeza de flor, enchimento, tonalidade clara maciez e fina porosidade, especialmente em cabras.</p> <p>O UNIPEL® DAC pode ser utilizado como auxiliar no curtimento de couros 100% vegetais, sendo possível obter rápida penetração por toda seção transversal do couro, aplicando doses de 20-30% de UNIPEL® DAC, sobre o peso do tripa caleirada.</p>

As informações acima se destinam somente para a orientação de nossos parceiros comerciais (clientes) e outros interessados em nossos produtos.

As condições de uso e aplicação dos produtos ocorrem fora do alcance de nossas possibilidades de controle, sendo assim, de responsabilidade exclusiva do cliente. Nosso assessoramento técnico é baseado segundo nossos conhecimentos, porém deve ser considerado como indicação, sem compromissos, também pelo respeito a possíveis direitos de propriedade industrial de terceiros, não isentam de nossos clientes, a realização de testes dos produtos indicados por nós com a finalidade de verificar sua idoneidade para os procedimentos e fins previstos.

A responsabilidade assumida por nós limita-se, para quaisquer danos e riscos, ao valor da mercadoria fornecida por nós e empregada por nossos clientes.


Sugestão de uso: Indicado para uma grande gama de couros, o **UNIPEL® DAC** pode ser usado tanto nas peles pequenas (bezerro, cabra e mestiço), como em peles grandes (vacum ou búfalo) em artigos que vão desde napa calçado até napa estofamento onde baixos valores para *fogging* são buscados.

Sugerimos aplicar o **UNIPEL® DAC** em pó, diretamente pela boca do fulão, só ou combinado com recurtentes das linhas **UNIPEL®, UNISYNT®, UNIESP®** ou **UNICHROM®** conforme o artigo desejado:

- 💧 Vaqueta Box integral ou lixada e Nubuck: 3,0 a 5,0% sobre o peso rebaixado;
- 💧 Vaqueta Calçado: 4,0 – 6,0% sobre o peso rebaixado;
- 💧 Estofamento Moveleiro; 4,0 - 8,0% sobre o peso rebaixado;
- 💧 Artefatos e Marroquinaria: 15,0 – 30,0% sobre o peso do wet blue;
- 💧 Cintos: 25,0 – 40,0% sobre peso rebaixado;
- 💧 Carneiro vegetal: 16,0 – 20,0% sobre o peso dividido em tripa;
- 💧 Napa calçado carneiro: 4,0 – 8,0% sobre o peso rebaixado;
- 💧 Cabra calçado macia: 4,0 – 6,0% sobre o peso rebaixado;
- 💧 Auxiliar de curtimento vegetal: 6,0 – 8,0% sobre peso tripa.

Armazenagem: Se mantido o produto fechado, em sua embalagem original e ambiente controlado, limpo e sem temperaturas extremas, pode ser armazenado por 12 meses.

Usar equipamento de segurança ao manipular.



Embalagem: Sacos de 30 Kg em pallets com 1.050 Kg.

As informações acima se destinam somente para a orientação de nossos parceiros comerciais (clientes) e outros interessados em nossos produtos.

As condições de uso e aplicação dos produtos ocorrem fora do alcance de nossas possibilidades de controle, sendo assim, de responsabilidade exclusiva do cliente. Nosso assessoramento técnico é baseado segundo nossos conhecimentos, porém deve ser considerado como indicação, sem compromissos, também pelo respeito a possíveis direitos de propriedade industrial de terceiros, não isentam de nossos clientes, a realização de testes dos produtos indicados por nós com a finalidade de verificar sua idoneidade para os procedimentos e fins previstos.

A responsabilidade assumida por nós limita-se, para quaisquer danos e riscos, ao valor da mercadoria fornecida por nós e empregada por nossos clientes.