

## UP SOFT® DX

Apresto sintético.

<b>Descrição:</b>	Ésteres sintéticos emulsionados.
<b>Aspecto:</b>	Líquido fluído castanho amarelado.
<b>Teor de sólidos totais:</b>	58 – 62%
<b>pH (sol. 10%):</b>	6,50 – 7,50
<b>Caráter Iônico:</b>	Aniônico
<b>Solidez à luz e ao calor:</b>	Excelente
<b>Estabilidade sais e ácidos:</b>	Excelente
<b>Estabilidade ao cromo:</b>	Boa
<b>Aplicação:</b>	Nos processos de acabamento úmido de couros ao cromo e vegetal.
<b>Propriedades:</b>	<p>O <b>UP SOFT® DX</b> é um apresto de base sintética com ótima penetração.</p> <p>Produz couro leve, de boa resistência à luz e ao calor, ausência de cheiro, maciez profunda e excelente quebra no fulão de bater.</p> <p>O <b>UP SOFT® DX</b> proporciona excelente esgotamento nos banhos de engraxe, com profunda distribuição e grande poder de fixação às fibras.</p>
<b>Sugestão de uso:</b>	<p>O <b>UP SOFT® DX</b> pode ser usado só ou combinado com outros engraxantes aniônicos da nossa linha <b>UP SOFT®</b>, emulsionado em água a 60°C, na proporção de 1:3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>🔹 Napa estofamento: 15,0 – 20,0% sobre o peso wet blue rebaixado.</li><li>🔹 Calçado cabedal: 5,0 a 10,0% sobre o peso rebaixado.</li><li>🔹 Semi cromo: 7,0 – 10,0% sobre o peso rebaixado.</li></ul>
<b>Armazenagem:</b>	<p>Quando o produto for mantido fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas, pode-se armazená-lo por 12 meses.</p>
	
<b>Embalagem:</b>	Tambores de 190 Kg ou IBC com 1.000 Kg.