

UNISYNT® FLX

Tanino sintético fenólico

Descrição:	Condensado fenólico.
Aspecto:	Pó branco.
Teor de sólidos totais:	Mín. 96%
pH (sol. 10%):	3,0 – 5,0
Carga iônica:	Aniônico.
Aplicação:	Pré-curtimento e curtente para couros ao vegetal, curtimento de couros brancos, curtimento ao cromo e recurtimento em geral.
Propriedades:	<p>UNISYNT® FLX é um curtente sintético de natureza fenólica, indicado para couros brancos e de cores pastéis, onde altas solidezs são necessárias, como a da luz, e tingimentos extremamente bem igualizados. UNISYNT® FLX possui aplicação universal e apresenta um curtimento e recurtimento muito claro. No curtimento de couros brancos, UNISYNT® FLX pode ser empregado como curtente único ou combinado com outros curtentes. Neste caso, UNISYNT® FLX auxilia a dispersão e penetração dos mesmos. UNISYNT® FLX gera artigos com flor fina e suave e com ótima lixabilidade.</p> <p>UNISYNT® FLX possui adstringência muito baixa, podendo parcialmente ser utilizado antes da neutralização, melhorando assim os efeitos de clareamento desejados.</p> <p>UNISYNT® FLX pode ser combinado com fillers como o UNIPEL® EX ou UNIPEL® EB, resultando assim em couros com excelente enchimento e considerável aumento no rendimento da área de corte.</p>
Sugestão de uso:	<p>Pode-se usar o puro ou combinado com taninos vegetais, resinas acrílicas, ou sintéticos da nossa linha UNISYNT®, em doses variadas, nos processos:</p> <ul style="list-style-type: none">🔹 Pré-curtimento: 2 – 4%, calculado sobre o peso tripa;🔹 Curtimento: 7 – 8%, calculado sobre o peso tripa;🔹 Recurtimento ao Cromo: 1% durante a neutralização e 6% durante o recurtimento, calculado sobre o peso rebaixado;🔹 Recurtimento Vegetal: 5 – 8%, calculado sobre o peso rebaixado;🔹 Recurtimento Couros Brancos – recurtimento e engraxe: 12%, calculado sobre peso rebaixado.
Armazenagem:	Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas.
Embalagem:	Sacos com 25 Kg em pallets com 600 Kg.

